



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	ANTICORROSIVO		
COLOR	VARIOS		
DESCRIPCION	ESTE PRODUCTO ES UNA BASE INHIBIDORA DE CORROSION, SE USA PARA PROTECCION DE MANUFACTURAS METALICAS TALES COMO HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PUERTAS, VENTANAS, ETC. ESTA HECHO CON RESINAS DE BUENA CALIDAD Y OXIDO DE HIERRO, LO CUAL DA BUENA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, DUREZA Y ELASTICIDAD, CON FOSFATO DE ZINC CUYA RESISTENCIA Y BAJO NIVEL CONTAMINANTE HACEN DE ESTE UN PRODUCTO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE		
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS		
TIPO DE PIGMENTO	ACTIVOS E INERTES		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	95 - 100 KU	TIPO DE SUPERFICIE	COLL ROLLED
DILUCION POR VOLUMEN	100 - 20	PRERARACION DE SUPERFICIE	DESENGRASANTE
MOLIENDA N.S.	5 +	BASE O ANTICORROSIVO	NINGUNO
ESPEJOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	ACABADO FINAL	AL MISMO O SI SE
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA	REQUIERE BRILLANTE APLICAR ESMALTE STÁNDAR	
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO	DILUYENTE	VAR SOL, THINNER O VAR SOL
PESO KL/GL(DENSIDAD)	4,2 - 5,0	ASPECTO DE PELICULA SECA	
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE	LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
SOLIDOS	> 37		
DATOS GENERALES			
RENDIMIENTO	35 A 40 M" POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR		
	DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO		
	Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR A UNA MANO		
DUREZA LAPIZ turq	HB-H		
NIVELACION	BUENA		
BROCHABILIDAD	BUENA		
ALMACENAMIENTO	12 MESES		
SECADO	AL TACTO	30 MINUTOS A 1HORA	
	AL MANEJO	6 HORAS	
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 100 - 150		
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO		
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL O BROCHA		
OBSERVACIONES			
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA			
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO			
SE DEBE DILUIR 1/4 DE XILOL POR GALON SI LA APLICACIÓN ES CON PISTOLA			
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA			
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION			
ENGATIVA: CARRRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97			BOSA
Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68			PRIMERA DE
MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170			CALLE 80: Calle
80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com			