



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	BARNIZ TRANSPARENTE															
COLOR	BRILLANTE Y MATE															
DESCRIPCION	EL BARNIZ TRANSPARENTE ES FABRICADO CON RESINAS DE BUENA CALIDAD, LAS CUALES PROPORCIONAN EXCELENTE BRILLO Y ADHERENCIA, HACIENDO DE ESTE UN PRODUCTO DE BUEN SECADO, DURABLE, RENDIDOR Y ENTREMEZCLABLE CON OTROS ESMALTES, ES USADO PARA INTERIORES COMO EXTERIORES SE RECOMIENDA EN MADERA, CEMENTO, CONCRETO, CERAMICA Y LADRILLO															
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS															
TIPO DE PIGMENTO	ACTIVOS E INERTES															
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION														
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	95 - 100 KU	<table border="1"> <tr> <td>TIPO DE SUPERFICIE</td> <td>COLL ROLLED</td> </tr> <tr> <td>PRERARACION DE SUPERFICIE</td> <td>DESENGRASANTE</td> </tr> <tr> <td>BASE O ANTICORROSIVO</td> <td>NINGUNA</td> </tr> <tr> <td>ACABADO FINAL</td> <td>AL MISMO</td> </tr> <tr> <td>DILUYENTE</td> <td>NINGUNO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ASPECTO DE PELICULA SECA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA MARCAS OBJETABLES DE BROCHA</td> </tr> </table>	TIPO DE SUPERFICIE	COLL ROLLED	PRERARACION DE SUPERFICIE	DESENGRASANTE	BASE O ANTICORROSIVO	NINGUNA	ACABADO FINAL	AL MISMO	DILUYENTE	NINGUNO	ASPECTO DE PELICULA SECA		LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
TIPO DE SUPERFICIE	COLL ROLLED															
PRERARACION DE SUPERFICIE	DESENGRASANTE															
BASE O ANTICORROSIVO	NINGUNA															
ACABADO FINAL	AL MISMO															
DILUYENTE	NINGUNO															
ASPECTO DE PELICULA SECA																
LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA MARCAS OBJETABLES DE BROCHA																
DILUCION POR VOLUMEN	NINGUNO															
MOLIENDA N.S.	7 +															
ESPEJOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS															
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA															
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO															
PESO KL/GL(DENSIDAD)	3,2 - 3,6															
BRILLO GLOSSMETTER 60°	80 -90%															
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR															
SOLIDOS	> 37															
DATOS GENERALES																
RENDIMIENTO	35 A 40 M ² POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR															
DUREZA LAPIZ turq	HB-H															
NIVELACION	BUENA															
BROCHABILIDAD	BUENA															
ALMACENAMIENTO	12 MESES															
SECADO	AL TACTO	2 - 3 HORAS														
	AL MANEJO	8 HORAS														
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 24 HORAS															
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO															
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL O BROCHA															
OBSERVACIONES																
SI SE DESEA DAR UNA TONALIDAD ESPECIAL SE PUEDE UTILIZAR ESMALTE ESTÁNDAR O TINTILLA																
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA																
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO																
SE DEBE DILUIR 1/4 DE XILOL POR GALON																
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA																
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION																
<p>ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97</p> <p>BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68</p> <p>PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170</p> <p>CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com</p>																