



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZI
COLOR	VERDE Y AMARILLO
DESCRIPCION	ESTE PRODUCTO ES UNA BASE INHIBIDORA DE CORROSION, SE USA PARA PROTECCION DE MANUFACTURAS METALICAS TALES COMO HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PUERTAS, VENTANAS, ETC. ESTA HECHO CON RESINAS DE EXCELENTE CALIDAD Y OXIDO DE HIERRO, LO CUAL DA BUENA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, DUREZA Y ELASTICIDAD, CON FOSFATO DE ZINC CUYA RESISTENCIA Y BAJO NIVEL CONTAMINANTE HACEN DE ESTE UN PRODUCTO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS
TIPO DE PIGMENTO	CROMATO DE ZINC

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	95 - 100 KU	TIPO DE SUPERFICIE	COLL ROLLED
DILUCION POR VOLUMEN	100 - 20	PRERARACION DE SUPERFICIE	DESENGRASANTE
MOLIENDA N.S.	5 +	BASE O ANTICORROSIVO	NINGUNO
ESPEJOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	ACABADO FINAL	AL MISMO O SI SE
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA	REQUIERE BRILLANTE APLICAR ESMALTE STÁNDAR	
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO	DILUYENTE	VAR SOL, THINNER O VAR SOL
PESO KL/GL(DENSIDAD)	4,2 - 5,0	ASPECTO DE PELICULA SECA	
BRILLO GLOSSMETER 60°	MATE	LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR		
SOLIDOS	> 37		

DATOS GENERALES	
RENDIMIENTO	35 A 40 M" POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR
DUREZA LAPIZ turq	HB-H
NIVELACION	BUENA
BROCHABILIDAD	BUENA
ALMACENAMIENTO	12 MESES
SECADO	AL TACTO 30 MINUTOS A UNA HORA AL MANEJO 6 HORAS
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 200 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL O BROCHA

OBSERVACIONES
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
SE DEBE DILUIR 1/4 DE XILOL POR GALON SI LA APLICACIÓN ES CON PISTOLA
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA

LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION

ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68 Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170	BOSA Calle PRIMERA DE MAYO: Av. CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95
BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com	