



# HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



<b>PRODUCTO</b>	<b>ESMALTE AMERICANO</b>
<b>COLOR</b>	VARIOS
<b>DESCRIPCION</b>	ES UN ESMALTE ALQUIDICO A BASE DE RESINA Y PIGMENTOS DE BUENA CALIDAD. DE ALTA EFICIENCIA Y CUBRIMIENTO EMPLEADO PARA SUPERFICIES CORROSIVAS.
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	RESINAS ALQUIDICAS
<b>TIPO DE PIGMENTO</b>	ACTIVOS E INERTES

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION	
<b>VISCOSIDAD EN K.U 25C°</b>	90 - 100	<b>TIPO DE SUPERFICIE</b>	COLL ROLLED
<b>DILUCION POR VOLUMEN</b>	100, 20	<b>PRERARACION DE SUPERFICIE</b>	DESENGRASANTE
<b>MOLIENDA N.S.</b>	7 +	<b>BASE O ANTICORROSIVO</b>	ROJO, GRIS, NEGRO
<b>ESPESOR DE PELICULA</b>	SECA 0,8-1,2 MILS	<b>ACABADO FINAL</b>	AL MISMO
<b>ADHERENCIA</b>	100 % CUADRICULA	<b>DILUYENTE</b>	VAR SOL O THINNER
<b>FLEXIBILIDAD</b>	1/8 MANDRIL CONICO	<b>ASPECTO DE PELICULA SECA</b> LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
<b>PESO KL/GL( DENSIDAD)</b>	3.3 - 3.7		
<b>BRILLO GLOSSMETER 60°</b>	84 -86 %		
<b>CUBRIMIENTO</b>	IGUAL AL ESTÁNDAR		
<b>SOLIDOS</b>	> 37		

DATOS GENERALES	
<b>RENDIMIENTO</b>	25-35 M <sup>2</sup> POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR
<b>DUREZA LAPIZ turq</b>	HB-H
<b>NIVELACION</b>	BUENA
<b>BROCHABILIDAD</b>	BUENA
<b>ALMACENAMIENTO</b>	12 MESES
<b>SECADO</b>	AL TACTO 3-4 HORAS AL MANEJO 10 HORAS
<b>RESISTENCIA QUIMICA</b>	CAMARA SALINA 12 HORAS
<b>ESTABILIDAD</b>	24 MESES BAJO TECHO
<b>METODO DE APLICACIÓN</b>	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO

OBSERVACIONES	
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA	
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO	
SE DEBE DILUIR 1/4 DE VARSOL O THINER POR GALON	
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA	
LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGUN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION	

**ENGATIVA: CARRRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97**  
**BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68**  
**PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170**  
**CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA [www.unipinturas.com](http://www.unipinturas.com)**