



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	ESMALTE MARTILLADO	
COLOR	VARIOS	
DESCRIPCION	Es un esmalte de muy alta calidad elaborado con resinas estirenadas y pigmentos con polvo de aluminio, que ofrece un acabado especial; debido a su efecto martillado, es ideal para pintar superficies irregulares en las que sea necesario ocultar defectos de fundición, maquinado ó pequeños bordes ó desniveles. Por su secado rápido es ideal para procesos que requieran manejar piezas con rapidez, sin tener que esperar varias horas para que estén secas	
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS MODIFICADAS	
TIPO DE PIGMENTO	ACTIVOS E INERTES	
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION
VISCOSIDAD EN COPA FORD	60 SEGUNDOS	
DILUCION POR VOLUMEN	100 - 5	TIPO DE SUPERFICIE
MOLIENDA N.S.	7 +	COLL ROLLED
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	PREPARACION DE SUPERFICIE
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA	DESENGRASANTE
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO	BASE O ANTICORROSIVO
PESO KL/GL(DENSIDAD)	3,4 - 3,7	ACABADO FINAL
BRILLO GLOSSMETTER 60°	84 -86 %	AL MISMO
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	DILUYENTE
SOLIDOS	> 37	XILOL O THINNER
		ASPECTO DE PELICULA SECA
		LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA
		MARCAS OBJETABLES DE BROCHA
DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	25-35 M" POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR	
DUREZA LAPIZ turq	HB-H	
NIVELACION	BUENA	
BROCHABILIDAD	BUENA	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	3-4 HORAS
	AL MANEJO	6 HORAS
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 12 HORAS	
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
OBSERVACIONES		
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 10% DE GALON CON THINER O XILOL		
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA		
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
<p>ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97</p> <p>BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68</p> <p>PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170</p> <p>CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com</p>		