



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	SUPER ESMALTE
COLOR	COLORES
DESCRIPCION	ES UN ESMALTE ALQUIDICO A BASE DE RESINA Y PIGMENTOS DE EXCELENTE CALIDAD. DE ALTA EFICIENCIA EMPLEADO PARA SUPERFICIES CORROSIVAS, PROPORCIONANDO UN ACABADO EXCELENTE Y PERDURABLE.
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS
TIPO DE PIGMENTO	PIGMENTOS ACTIVOS E INERTES

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	80 -90 KU		
DILUCION POR VOLUMEN	100, 20	TIPO DE SUPERFICIE	COLL ROLLED
MOLIENDA N.S.	7 +	PRERARACION DE SUPERFICIE	DESENGRASANTE
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	BASE O ANTICORROSIVO	BLANCO
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA	ACABADO FINAL	AL MISMO
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO	DILUYENTE	VAR SOL, XILOL O THINNER
PESO KL/GL(DENSIDAD)	3,4 - 3,9	ASPECTO DE PELICULA SECA	
BRILLO GLOSSMETER 60°	80 -90%	LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
SOLIDOS	> 37		

DATOS GENERALES	
RENDIMIENTO	35 A 40 M' POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR
DUREZA LAPIZ turq	HB-H
NIVELACION	BUENA
BROCHABILIDAD	BUENA
ALMACENAMIENTO	12 MESES
SECADO	AL TACTO 2 - 3 HORAS AL MANEJO 8 HORAS
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 24 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO

OBSERVACIONES
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
SE DEBE DILUIR 1/4 DE VARSOL O THINER POR GALON
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION

ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97
 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68
 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170
 CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com