



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO INTERMEDIO
COLOR	BLANCO
DESCRIPCION	ESTA PINTURA A BASE DE PVA, REFORZADA EN ACRILICO PARA OBTENER BUENA RESISTENCIA PRESENTANDO UN BUEN ACABADO MATE SUAVE, SE USA UNICAMENTE PARA INTERIORES PARA UNA PRIMERA PROTECCION PREVIA A UN COLOR DE UNA LAVABLE O SUPER LAVABLE STANDAR
TIPO DE VEHICULO	RESINA VINIL ACRILICA
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION	
VISCOSIDAD EN K.U 25°C	95 A 105 K.U	SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO	
DILUCION POR VOLUMEN	100, 20	ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES	
MOLIENDA N.S.	5 +	EL CEMENTO, SE DEBEN NEUTRALIZAR PREVIAMENTE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (10%EN VOLUMEN CON AGUA) Y LUEGO ENGUAGAR.	
ESPESSOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	PARA LAVAR ESTE VINILO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 20 DIAS Y LAVAR CON JABON DE TOCADOR Y FROTARLO SUAVEMENTE	
PESO KL/GL(DENSIDAD)	5,0 - 5,5	ACABADO FINAL	AL MISMO
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE	DILUYENTE	AGUA
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	BASE O ANTICORROSIVO	IMPRIMANTE STANDAR
SOLIDOS	> 37	ASPECTO DE PELICULA SECA	LISO TERSO
PH	8,5 A 9,0		

DATOS GENERALES	
RENDIMIENTO	25 A 35 METROS CUADRADOS
ALMACENAMIENTO	12 MESES
SECADO	AL TACTO 1 - 2 HORAS
	AL MANEJO 8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO
PRESENTACIONES	TAMBOR (50 GALONES), CUÑETE (5 GALONES), BALDE (2 GALONES), Y GALON .

OBSERVACIONES	
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO	
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON	
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA	
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA	
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION	
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA	

ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97
 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68
 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170
 CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com